

TERRACOR®

Revestimento acrílico Limestone

Descrição do Produto

A Terracor recria e reveste com elegância e praticidade a beleza de uma pedra nobre o Limestone. Produto que com suas cargas e matérias primas naturais conferem ao revestimento altíssima resistência e nuances típicas da pedra original.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc..

Especificações

Cartela com 7 cores ou sob encomenda.

Acabamento: Fosco

Solvente para Limpeza: Água e sabão

Densidade - Massa: 1,50 g/cm³
Reagente (se necessário): 1,02 g/cm³

Consumo - Massa: 1,60 kg/m²
Reagente (se necessário): 0,41 kg/m²

Secagem - Ao toque: 60 minutos
Nova demão: 4 horas
Total: 7 dias

Absorção: Em água 48 horas 3.7%

Transmissão de vapor: água 24 horas 413 g/m²

Resistência ao arrancamento: 0,46 Mpa

COV: 28 g/l

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador acrílico Limestone (selador específico para essa textura), esticar a textura com desempenadeira de aço, similar a uma massa corrida e, em seguida, desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílica. Após secagem, aplicar reagente se necessário.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

Rendimentos

Lata 18 Litros (27 Kg) - 16 a 17 M²

Barrica (50kg) - 29 a 31 M²

*Para 1 Kg de massa, em M²/Kg

Superfície	Mínimo	Máximo
Massa Fina	0,60	0,63
Gesso	0,60	0,63
Massa Corrida	0,60	0,63
Pintura Nova	0,60	0,63

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Embalagem(ns): Lata de 18 Litros - 27 Kg

Flash Point: Nenhum

Barrica de 50 kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.