

TERRACOR®

Revestimento acrílico Sabbiato Engenharia

Descrição do Produto

O Revestimento Sabbiato Engenharia é uma textura acrílica criada pela Terracor que reveste com elegância e praticidade produzindo um acabamento ligeiramente rústico e arenoso como a massa raspada de antigamente. O produto já vem na cor, pronto para ser aplicado. Pode ser usado em reboco, concreto, gesso e qualquer superfície devidamente preparada. Alta resistência tanto para áreas internas como externas.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer quando necessário, esticar a textura Sabbiato com desempenadeira de aço similar a uma massa corrida e, em seguida, desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílico, deixando-a com acabamento uniforme de massa raspada. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação.

Especificações

Cartela com 10 cores ou sob encomenda.

Acabamento: Fosco

Solvente para Limpeza: água e sabão

Densidade: 1.50 g/cm³

Consumo: 1,51 Kg/m²

Secagem: Ao toque: 60 minutos

Nova demão: 4 horas

Total: 7 dias

Validade: Mínimo 1 ano - Embalagem intacta

Absorção: Em água 48 horas 3,8%

Transmissão de vapor: água 24 horas 461g/m²

Resistência ao arrancamento: 0,41 Mpa

COV: 28g/l

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

Rendimentos

Barrica (50 Kg) - 26 a 28 m²

*Para 1 Kg de massa, em M²/Kg

| Superfície | Mínimo | Máximo |
|---------------|--------|--------|
| Massa Fina | 0,54 | 0,57 |
| Massa Única | 0,54 | 0,57 |
| Massa Corrida | 0,53 | 0,56 |
| Gesso | 0,53 | 0,56 |
| Repintura | 0,53 | 0,56 |

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Embalagem(ns): Barrica de 50 Kg

Flash Point: Nenhum

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.