

Revestimento acrílico Velvet

Descrição do Produto

O Terracor Velvet é um revestimento que apresenta a profundidade e riqueza no toque, comparável a um tecido aveludado. Suas nuances são acentuadas, mas a textura é discreta e elegante, tornando-o ideal para ambientes internos. Com o máximo em sofisticação, o Velvet também reveste fachadas externas com muita elegância, resistência e durabilidade.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc..

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

Especificações

Cartela com 16 cores, ou sob encomenda.

Acabamento: aveludado

Solvente para Limpeza: Água e sabão

Densidade - **Massa:** 1,50 g/cm³
Reagente: 1,65 g/cm³

Consumo - **Massa:** 1,40 Kg/m²
Reagente: 2,44 Kg/m²

Secagem: Ao toque 60 minutos
Nova demão 4 horas
Total 7 dias

Validade: 1 ano - embalagem intacta

Absorção: em água 48 horas - 3,5%

Transmissão de vapor: água 24 horas - 411g/m²

Resistência ao arrancamento: 0,52 Mpa

COV: 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer quando necessário, aplicar a textura Velvet com desempenadeira de aço similar a uma massa corrida e, em seguida desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílico, deixando-a com acabamento uniforme. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular ou sobrepor o produto. É importante misturar o reagente antes e durante a aplicação.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimentos

Massa

Lata 18 Litros (30 Kg): 20 a 23 m²

Balde 10 Litros (16 Kg): 11 a 12m²

Reagente

Lata 18 Litros (25Kg) - 47 a 56 m²

Galão 3 Litros (5kg): 9 a 11m²

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Flash Point: Nenhum

Embalagem(ns)

Massa

Lata 18 Litros - 30Kg

Balde 10 Litros - 16 Kg

Reagente

Lata 18 Litros - 25Kg

Galão 3 Litros - 5kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.