

## Revestimento acrílico Velvet

### Descrição do Produto

O Terracor Velvet é um revestimento que apresenta a profundidade e riqueza no toque, comparável a um tecido aveludado. Suas nuances são acentuadas, mas a textura é discreta e elegante, tornando-o ideal para ambientes internos. Com o máximo em sofisticação, o Velvet também reveste fachadas externas com muita elegância, resistência e durabilidade.

### Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

### Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc..

### Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

**REBOCO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

**CONCRETO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**REBOCO FRACO** - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**GESSO/FIBRO-CIMENTO** - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

**IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

**REPINTURA** Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

### Especificações

**Cartela com 16 cores, ou sob encomenda.**

**Acabamento:** aveludado

**Solvente para Limpeza:** Água e sabão

**Densidade -**           **Massa:** 1,50 g/cm<sup>3</sup>  
**Reagente:** 1,65 g/cm<sup>3</sup>

**Consumo -**           **Massa:** 1,40 Kg/m<sup>2</sup>  
**Reagente:** 2,44 Kg/m<sup>2</sup>

**Secagem:**           Ao toque 60 minutos  
Nova demão 4 horas  
Total 7 dias

**Validade:** 1 ano - embalagem intacta

**Absorção:** em água 48 horas - 3,5%

**Transmissão de vapor:** água 24 horas - 411g/m<sup>2</sup>

**Resistência ao arrancamento:** 0,52 Mpa

**COV:** 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

## Direções de Uso

**Aplicação:** Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer quando necessário, aplicar a textura Velvet com desempenadeira de aço similar a uma massa corrida e, em seguida desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílico, deixando-a com acabamento uniforme. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular ou sobrepor o produto. É importante misturar o reagente antes e durante a aplicação.

## Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## Rendimentos

### Massa

Lata 18 Litros (30 Kg): 20 a 23 m<sup>2</sup>

Balde 10 Litros (16 Kg): 11 a 12m<sup>2</sup>

### Reagente

Lata 18 Litros (25Kg) - 47 a 56 m<sup>2</sup>

Galão 3 Litros (5kg): 9 a 11m<sup>2</sup>

## Remessa

**Classificação para Frete:** Tinta, Congelável

**Flash Point:** Nenhum

## Embalagem(ns)

### Massa

Lata 18 Litros - 30Kg

Balde 10 Litros - 16 Kg

### Reagente

Lata 18 Litros - 25Kg

Galão 3 Litros - 5kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.