

Revestimento acrílico Silk

Descrição do Produto

Um revestimento moderno, criado a partir das últimas tendências mundiais de design e decoração, o Terracor Silk é perfeito para ambientes internos. Sua textura fina e nuances suaves são ideais para a criação de ambientes sofisticados. Em áreas externas, a suavidade do Silk se integra de maneira harmoniosa com a paisagem.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

Especificações

Cartela com 16 cores ou sob encomenda.

Acabamento: Fosco

Solvente para Limpeza: água e sabão

Densidade - Massa: 1,60 g/ cm³
Reagente: 1,05g/ cm³

Consumo - Massa: 0,80 g/cm³
Reagente: 0,11 g/ m³

Secagem - Ao toque 60 minutos
Nova demão 4 horas
Total 7 dias

Validade: 1 ano - embalagem intacta

Absorção: Em água 48 horas - 3,7%

Transmissão de vapor: água 24 horas - 366g/m²

Resistência ao arrancamento: 0,52 Mpa

COV: 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador acrílico Limestone (selador específico para essa textura), esticar a textura com desempenadeira de aço, similar a uma massa corrida e, em seguida, desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílica. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular o produto.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

Rendimentos

Massa

Lata 18 Litros (30 Kg): 22 a 24m²

Balde 10 Litros (16Kg): 12 a 13m²

Regente

Lata 18 Litros (18Kg): 135 a 145m²

Galão 3 Litros (3Kg): 23 a 24m²

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Flash Point: Nenhum

Embalagem(ns)

Massa

Lata 18 Litros - 30 Kg

Balde 10 Litros - 16Kg

Regente

Lata 18 Litros - 18Kg

Galão 3 Litros - 3Kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.