

# TERRACOR<sup>®</sup>

## Revestimento acrílico Stone

### Descrição do Produto

De base acrílica, o Stone é um revestimento granulado fino, com nuances translúcidas que recriam o efeito de pedras nobres, frequentemente usados em museus, igrejas e castelos da Europa. Reveste com uma elegância levemente rústica e tem como principal característica a sua proteção anti-abrasiva, garantindo a manutenção e a prolongação da vida útil do produto.

### Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

### Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

### Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

**REBOCO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

**CONCRETO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**REBOCO FRACO** - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**GESSO/FIBRO-CIMENTO** - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

**IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

**REPINTURA** Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

### Especificações

**Cartela com 16 cores ou sob encomenda.**

**Acabamento:** Fosco

**Solvente para Limpeza:** água e sabão

**Densidade -**           **Massa:** 1,75 g/cm<sup>3</sup>  
**Reagente:** 1,51 g/cm<sup>3</sup>

**Consumo -**           **Massa:** 1,40 Kg/m<sup>2</sup>  
**Reagente:** 3,95 Kg/m<sup>2</sup>

**Secagem -**           Ao toque: 60 minutos  
Nova demão: 4 horas  
Total: 7 dias

**Validade:** Mínimo 1 ano - Embalagem intacta

**Absorção:** Em água 48 horas - 3,5%

**Transmissão de vapor:** água 24 horas - 451g/m<sup>2</sup>

**Resistência ao arrancamento:** 0,42 Mpa

**COV:** 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

## Direções de Uso

**Aplicação:** Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer quando necessário, aplicar a textura Stone com desempenadeira de aço similar a uma massa corrida e, em seguida desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílico, deixando-a com acabamento uniforme de massa raspada. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular ou sobrepor o produto. É importante misturar o reagente antes e durante a aplicação.

## Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

## Rendimentos

### Massa

Lata 18 Litros (30 Kg): 18 a 20m<sup>2</sup>

Balde 10 Litros (16 Kg): 10 a 11m<sup>2</sup>

### Reagente

Lata 18 Litros (25Kg): 29 a 34m<sup>2</sup>

Galão 3 Litros (5kg): 6 a 7m<sup>2</sup>

## Remessa

**Classificação para Frete:** Tinta, Congelável

**Flash Point:** Nenhum

## Embalagem(ns)

### Massa

Lata 18 Litros - 30Kg

Balde 10 Litros - 16 Kg

### Reagente

Lata 18 Litros - 25Kg

Galão 3 Litros - 5kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.