



## Revestimento acrílico Stuccato

### Descrição do Produto

O Terracor Stuccato é um acabamento liso, criado para lembrar as transparências de afrescos de antigamente. Ideal para ambientes internos e externos, apresenta total elegância e sofisticação com efeito de manchamento e envelhecimento natural.

### Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

### Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

### Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

**REBOCO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

**CONCRETO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**REBOCO FRACO** - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

**GESSO/FIBRO-CIMENTO** - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

**IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

**REPINTURA** Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

### Especificações

**Cartela com 19 cores ou sob encomenda.**

**Acabamento:** Fosco

**Solvente para Limpeza:** água e sabão

**Densidade - Massa:** 1,70 g/ cm<sup>3</sup>  
**Reagente:** 1,05g/ cm<sup>3</sup>

**Consumo - Massa:** 1,40 g/cm<sup>3</sup>  
**Reagente:** 0,39g/ m<sup>3</sup>

**Secagem -** Ao toque 60 minutos  
Nova demão 4 horas  
Total 7 dias

**Validade:** 1 ano - embalagem intacta

**Absorção:** Em água 48 horas - 3,7%

**Transmissão de vapor:** água 24 horas - 366g/m<sup>2</sup>

**Resistência ao arrancamento:** 0,52 Mpa

**COV:** 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

## Direções de Uso

**Aplicação:** Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer adequado, quando necessário, aplicar a massa stuccato com desempenadeira de aço similar a uma massa corrida e, em seguida desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílica deixando-a com acabamento uniforme. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular o produto.

## Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

## Rendimentos

### Massa

Lata 18 Litros (30 Kg): 22 a 24m<sup>2</sup>

Balde 10 Litros (16Kg): 12 a 13m<sup>2</sup>

### Regente

Lata 18 Litros (18Kg): 135 a 145m<sup>2</sup>

Galão 3 Litros (3Kg): 23 a 24m<sup>2</sup>

## Remessa

**Classificação para Frete:** Tinta, Congelável

Flash Point: Nenhum

## Embalagem(ns)

### Massa

Lata 18 Litros - 30 Kg

Balde 10 Litros - 16Kg

### Regente

Lata 18 Litros - 18Kg

Galão 3 Litros - 3Kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.