

TERRACOR[®]

Revestimento acrílico Terracal

Descrição do Produto

Terracal é uma textura criada com a finalidade de produzir o efeito visual de caiação porém com todas as qualidades de uma excelente pintura acrílica como: durabilidade, proteção, aderência. O Terracal resgata a aparência, a transparência, o manchamento, o envelhecimento e o toque aveludado da cal. Como é a base acrílica, não apresenta as inconveniências da cal como desbotamento, esfarelção e dificuldade de preparação.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Terracor.

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico.

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico.

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico.

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico.

Especificações

Cartela com 61 cores ou sob encomenda.

Acabamento: Fosco

Solvente para Limpeza: água e sabão

Densidade - **Massa:** 1,35 g/cm³
Reagente: 1,05 g/cm³

Consumo - **Massa:** 0,40 Kg/m²
Reagente: 0,47 Kg/m²

Secagem - Ao toque: 60 minutos
Nova demão: 4 horas
Total: 7 dias

Validade: Mínimo 1 ano - Embalagem intacta

Absorção: Em água 48 horas - 3,7%

Transmissão de vapor: água 24 horas - 413g/m²

Resistência ao arrancamento: 0,46 Mpa

COV: 28g/l (máximo aceitável: 50g/l)

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador e primer quando necessário, aplicar a textura Terracal com rolo de lã e ainda úmido, uniformizar a aplicação com trincha (brocha) de forma homogênea e irregular. Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada durante a aplicação. Após secagem da massa aplicar reagente de forma homogênea e contínua sem deixar acumular ou sobrepor o produto.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

Rendimentos

Massa

Lata 18 Litros (25 Kg): 40 a 85m²

Galão 3,6 Litros (5 Kg): 8 a 17m²

Reagente

Lata 18 Litros (18Kg): 70 a 160m²

Galão 3,6 Litros (5kg): 12 a 25m²

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Flash Point: Nenhum

Embalagem(ns)

Massa

Lata 18 Litros - 25Kg

Galão 3,6 Litros - 5 Kg

Reagente

Lata 18 Litros - 18Kg

Galão 3,6 Litros - 5kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.